

MURANO

Origine: Peaux Européennes
Gamme de couleurs: 9
Épaisseur: 0.9 mm - 1.1 mm
Tannage au chrome
Légèrement corrigé
Réfinition design
Ancien

Description:

Murano a une finition design. Après avoir légèrement corrigé la couche supérieure, le cuir est fini avec une finition design, qui consiste en un mélange d'huiles et de cires. Cette finition design donne à la couche supérieure une surface craquelée et vintage. La finition est conçue pour se fissurer et révéler la couleur de fond sous-jacente. Cela donne un aspect vieilli et vintage au cuir.

Aspects Techniques:

Résistance UV:	EN ISO 105-B02	Min 3 blue scale
Abrasion:	EN ISO 11640	
Sec:		50 cycles > 3 grey scale
Humide:		20 cycles > 3 grey scale
Transpiration:		20 cycles > 3 grey scale
Résistance à la déchirure:	EN ISO 3377-1	Min 20 N
Adhésion du film:	EN ISO 11644	> 2 N/10 mm
Résistance à la flexion:	EN ISO 5402	20 000 cycles
Réaction au feu:	BS5852, 0 – 1 EN1021, 1 – 2	Crib 5
Valeur PH:	EN ISO 4045	Min 3,2
Valeur chrome:		< 3 % Cr ₂ O ₃