



## Remus

Oorsprong	Europese huiden	
Verving	Vatgeverfd	
Looiing	Chroomgeloid	
Finish	Anilineleder met waxfinish (two tone)	
Oppervlakte	gewaxt	
Dikte	0.9 – 1.0 mm	
Grootte	4.80/5.00 m <sup>2</sup>	
Test	Standaard	Norm
Flexometer	ISO 5402	> 50.000 cycles
Lichtsnelheid	UNI EN ISO 105 B02	> = 2
Fastness to Rubbing	UNI EN ISO 11640	Dry: 50 c > = 4 Wet: 20 c > = 4 Sweat: 20 c > = 4
PH-value	ISO 4045	> = 3.5 PH
Treksterkte	ISO 3377-1	> = 20 N